

Sortenverzeichnis 200 - 002

Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel

TL SoB-StB 20

ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Str. 15 01877 Bischofswerda	Werk: Kindisch Am Steinberg 36 01920 Elstra/Rauschwitz Ki Blatt 1/1	Fremdüberwachungsstelle TU Dresden Straßenbaulabor	Datum : 2022 - 03 - 30
	Petrographischer Typ: Granodiorit/Dolerit		

Sortenverzeichnis

Beschreibung der Korngruppen

Sortennummer	431100	431200	431600	431700	433100	433200
Korngruppe	FSS 0/32	FSS 0/45	FSS 0/32	FSS 0/45	STS 0/32	STS 0/45
Kornrohddichte in Mg/m ³	2,70 -2,80					
Kornzusammensetzung	OC 90					
Gehalt Feinanteilen	UF5		UF3		UF5	
Kornform	SI ₅₅					
Anteil an gebrochenen Oberflächen	C _{100/0}				C _{100/0}	
Wasseraufnahme	WA _{cm} 0,5					
Widerstand gegen Zertrümmerung LA 10/14	LA 30					
Widerstand gegen Zertrümmerung LA 35/45	≤ 30					
Widerstand gegen Frost	F ₄					
Proctordichte in Mg/m ³	2,1 ± 0,2	2,1 ± 0,2	2,0 ± 0,2	2,1 ± 0,2	2,0 ± 0,2	2,1 ± 0,2
Opt. Wassergehalt in M-%	4,5 ± 3	4,5 ± 3	4,5 ± 3	4,5 ± 3	4,5 ± 3	4,5 ± 3

Vom Hersteller angegebener Wert (MDV)

Art.Nr.	Sorte	0,063	0,5	1	2	4	8	16	31,5	45
433100	STS 0/32	4	11	18	23	31	46	72	95	100
		0,063	0,5	1	2	5,6	11,2	22,4	45	63
433200	STS 0/45	4	13	18	23	36	49	73	96	100