

Sortenverzeichnis 302 - 002

Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel TL SoB-StB 20

Pro Stein GmbH &Co. KG Stolpener Str.15 01877 Bischofswerda	Werk: Pließkowitz Am Steinbruch 1 02694 Pließkowitz Blatt 1/1	Fremdüberwachungs- stelle TU Dresden Straßenbaulabor	Datum : 2022 - 03 - 30
			Petrographischer Typ: Biotit- Granodiorit/ Lamprophyr

Sortenverzeichnis

Beschreibung der Korngruppen

Sortennummer	431100	431200	431300	433100	433200
Korngruppe	FSS 0/32	FSS 0/45	FSS 0/56	STS 0/32	STS 0/45
Kornrohddichte in Mg/m ³	2,68 - 2,78				
Kornzusammensetzung	OC 90				
Gehalt an Feinanteilen	UF 5				
Kornform	SI ₅₅				
Anteil an gebrochenen Oberflächen	C _{100/0}				
Wasseraufnahme	WA _{cm} 0,5				
Widerstand gegen Zertrümmerung LA10/14	LA ₃₀				
Widerstand gegen Zertrümmerung LA35/45	≤ 30				
Widerstand gegen Frost	F ₄				
Proctordichte in Mg/m ³	2,0 ± 0,2	2,1 ± 0,2	2,1 ± 0,2	2,0 ± 0,2	2,1 ± 0,2
Opt. Wassergehalt in M-%	4,5 ± 3	4,5 ± 3	4,5 ± 3	4,5 ± 3	4,5 ± 3

Vom Hersteller angegebener Wert (MDV)

Art.Nr.	Sorte	0,063	0,5	1	2	4	8	16	31,5	45
433100	STS 0/32	4,5	14,0	19,0	23,0	33,0	46,0	65,0	95,0	100,0
		0,063	0,5	1	2	5,6	11,2	22,4	45	63
433200	STS 0/45	4,5	12,0	16,0	23,0	32,0	46,0	64,0	96,0	100,0